



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.it
info@keim.it

LINEA

Tinteggiatura per interni a base di silicati.

COD. ARTICOLO

OPTIL PG0

DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura per interni al sol di silicato KEIM OPTIL PG0 (tinta bianca), adatto per supporti con particolari intensità di colore.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura per interni al sol di silicato KEIM OPTIL PG0 (tinta bianca), adatto per supporti con particolari intensità di colore.

Esecuzione di pittura per interni a base di silicati KEIM OPTIL PG0, composta da una miscela di sol-silicato con tecnologia Macrofill e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute, applicata a due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su tutte le usuali superfici escluse quelle con presenza di umidità, sali, smalti e legno.

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: tecnologia MacroFill per la massima diffusione della luce; tonalità intense e resistenti alla luce; superficie molto opaca; ottimale per superfici con luce radente; resistente all'abrasione nelle tonalità bianco e colorate; altamente coprente e alta resa; elevata permeabilità al vapore; non infiammabile (Classe DIN 4102-A2 certificata); riduce la formazione di muffe; esenta da tensioni; basso impatto ambientale; certificato Nature Plus n°0602-1009-035-3; additivazione organica: < 5%; peso specifico: 1,42 g/cm³; pH: circa 11; resistenza alla diffusione del vapore: sd < 0,01 m; diffusione vapore acqueo: V > 2000 g/m²d; grado di brillantezza a 85° (ISO 2813): molto opaco; granulometria massima (EN 21524): fine; grado di copertura: (resa di 7 m²/l): classe 1 DIN EN 13300 - secondo ISO 6504-3; resistenza all'abrasione ad umido: classe 2 (corrispondente a: resistente ad abrasione e lavabile secondo DIN 53778); contenuto COV: 0-1 g/l (bianco e colorato); idoneità all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti; idoneità per soggetti allergici; tonalità colore: bianca. Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della pittura, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, la pulizia finale con

l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

