

LINEA

Rasatura aggrappante minerale adatta per omogeneizzare superfici interne ed esterne.

COD. ARTICOLO

RASANTE '900 - 131

DESCRIZIONE SINTETICA

Rasatura aggrappante minerale CALCHÈRA SAN GIORGIO mod. RASANTE '900 cod. art. 131, adatta per omogeneizzare superfici interne ed esterne.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura aggrappante minerale CALCHÈRA SAN GIORGIO mod. RASANTE '900 cod. art. 131, adatta per omogeneizzare superfici interne ed esterne.

Esecuzione di rivestimento minerale CALCHÈRA SAN GIORGIO mod. RASANTE '900 cod. art. 131, con elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, adatto per uniformare le superfici interne ed esterne, applicato a due mani per uno spessore massimo pari a 4 mm, e composto di calce idraulica naturale, sabbie calcareo-silicee selezionate nell'idonea granulometria in curva continua, fibre rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > campi applicativi: fondi disomogenei anche in presenza di vecchie pitture, applicazioni interne ed esterne; forma: polvere; colore: bigio ambrato; granulometria: da 0 a 0,5 mm, 0-1,0 mm, 0-1,5 mm; resistenza alla diffusione del vapore μ : < 8; tempo di essiccazione: circa 24 ore; aderenza al supporto: 0,3 N/mm²; PH: 13; reazione al fuoco: classe A1; contenuto di clinker: assente; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +35°C in assenza di vento; fibre: rinforzanti contenute e provenienti dal riciclo di risorse rinnovabili.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il rinzafo, la finitura finale, i ponteggi esterni ed interni oltre l'altezza di 3,5 m, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'allontanamento di residui di polvere con getti d'aria, la rimozione di parti inconsistenti ed incoerenti, la bagnatura del supporto prima dell'applicazione, l'applicazione della prima mano di rasatura nello spessore massimo di 2 mm con il rovescio della cazzuola quadra, la stesura del secondo strato del rivestimento dello stesso spessore del primo riducendolo a perfetta planarità con l'ausilio del frattazzino di spugna, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione della stessa al termine delle lavorazioni, i ponteggi esterni ed interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

