

LINEA

Intonaco minerale termoisolante con calce idraulica naturale.

COD. ARTICOLO

SCUDOTERMICO - 26

DESCRIZIONE SINTETICA

Intonaco minerale termoisolante CALCHERA SAN GIORGIO mod. SCUDOTERMICO cod. art. 26, adatto per solai e murature interne ed esterne, composto di calce idraulica naturale (spessore 6 cm).

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco minerale termoisolante CALCHERA SAN GIORGIO mod. SCUDOTERMICO cod. art. 26, adatto per solai e murature interne ed esterne, composto di calce idraulica naturale (spessore 6 cm).

Esecuzione di intonaco termoisolante CALCHERA SAN GIORGIO mod. SCUDOTERMICO cod. art. 26, ad elevata traspirabilità, elasticità, adesione al supporto, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, applicato ad uno o più strati, con spessore determinato da calcoli eseguiti da tecnico incaricato su muratura in pietra, mattoni, tufo o mista, e composto di calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (<1100°C) di calcari marnosi, ricchi di silice, di origine nazionale e una miscela di silici amorfe con basso peso specifico selezionate in curva granulometrica continua.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > campi applicativi: realizzazione di intonaci termici interni ed esterni su muratura in pietra, mattoni, tufo o mista, interventi di recupero su edifici storici, dove si necessita l'utilizzo di un intonaco compatibile con i materiali utilizzati in passato; spessore totale di riferimento: 60 mm; temperature di applicazione: da +5°C a + 35° C; forma: polvere; colore: ambrato; granulometria: da 0 a 3 mm; resistenza a compressione: Categoria CSI; resistenza alla diffusione del vapore μ : 5; conducibilità termica λ : 0,068 W/mK (T1); massa volumica apparente della malta essiccata: 350 Kg/m³; adesione al supporto: $\geq 0,2$ N/mm²; modalità applicativa: a proiezione meccanica con specifica macchina intonacatrice; per spessori superiori ai 3 cm applicare in più strati successivi, attendendo l'indurimento dello strato sottostante; consumo: 4-6 Kg/m² per cm di spessore.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo lo strato di rinzafo, l'applicazione di malta rasante, la finitura finale, i ponteggi interni ed esterni oltre l'altezza di 3,5 m, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la spolveratura del supporto, la rimozione di parti non aderenti, la rimozione di polvere, efflorescenze saline, eventuali tracce di trattamenti oleosi o bituminosi lavando a pressione ed eventualmente spazzolando la superficie, la bagnatura adeguata del fondo prima dell'applicazione accertandosi che sia ancora assorbente, la verifica preventiva che l'intera superficie sia pulita, compatta e ruvida, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione al termine delle lavorazioni, la stesura del primo strato d'intonaco per uno spessore pari a 3 cm (per strati successivi attendere l'indurimento dello strato sottostante), i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia finale con

l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

